



# TINTA VIPES

## ALTA TEMPERATURA

### 350 mL/215 g

#### Literatura e especificações técnicas

**Descrição:** Elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas externas de alta temperatura de até 600°C, escapamentos de motocicletas e carros, lareiras. No caso de ser aplicada seguindo as instruções corretamente, a Tinta Spray garante uma boa cobertura, com alto rendimento e excelente secagem.

#### Dados Técnicos:

Cor: Característica de cada cor.

Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Taxa de Evaporação: Não Aplicável.

Viscosidade: 15" a 40" CF3

Densidade: 0,9 a 0,98 g/cm<sup>3</sup>

Pressão Interna: 40 a 60 Psi a 50°C

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto

**Preparo da superfície:** Deve-se limpar bem e lixar (se necessário e se a superfície suportar) a superfície a ser pintada. Deverá estar seca e livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Para remover pintura velha utilize o Removedor de Tintas ou lixa. Proteja a parte que não será pintada.

**Instruções de Uso:** Aplicar no máximo 2 demãos. Faça um pequeno teste do aplicador pressionado a válvula algumas vezes verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm com movimentos uniformes. Evite escorrimento aplicando a primeira demão

final preparando a superfície para a próxima demão. Aplique até cobertura completa. Não aplique nenhum tipo de Fundo ou Primer na superfície.

APÓS A APLICAÇÃO DEVE-SE AGUARDAR A SECAGEM E SUBMETER O SUBSTRATO A 250°C POR 1 HORA PARA CURA. Com este procedimento a superfície terá uma resistência de até 600°C.

**Intervalo entre demãos:** 5 a 15 minutos.

**Rendimento aproximado:** 1,0m<sup>2</sup> a 1,4m<sup>2</sup> por demão.

**Secagem:** Ao toque 20 minutos; manuseio 1 hora; total após 24 horas.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flandres, 57x206mm, sem verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Recomendações:** Fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto com a superfície. Não recomendamos a utilização em madeira e couro (exceto Tinta artes). Não aplicar em tempo muito úmido ou em temperaturas abaixo de 18°C, nesse caso recomenda-se deixar as peças no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

**Precauções:** Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata,

mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Vipes Brasil ó tem experiência prática na utilização dos produtos e processos.

Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 51-3364-6565. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



QUALIDADE E CONFIANÇA